□□□

□□□



ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง (รายงานการทดสอบ)

แบบ วศ.1

รายงานการทดสอบ

ชื่อวัตถุตัวอย่าง	เครื่องหมาย / ตรา	หมายเลขปฏิบัติการ
ถ่านกะลามะพร้าวอัดแท่ง	-	L53/01278.2

ผลการทดสอบ

ค่าความร้อนแบบกรอส (gross)	แคลอรีต่อกรัม	7526
คาร์บอนคงตัว	ร้อยละ	76.9
ความชื้น	ร้อยละ	5.6
เถ้า	ร้อยละ	1.7
กำมะถัน (S)	ร้อยละ	0.02

ชื่อผู้ใช้บริการ	บริษัท แบล็ค โกลด์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
ที่อยู่ผู้ใช้บริการ	616/21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ลักษณะตัวอย่าง	ของแข็งสีดำ
วันที่ทดสอบ	10 – 17 กุมภาพันธ์ 2553
วิธีทดสอบ	ASTM D 5865-07a, ASTM D 3172-07a, ASTM D 3173-03 (2008), ASTM D 3174-04 และ ASTM D 3177-02 (2007) ตามลำดับ

หมายเหตุ ผลการทดสอบคำนวณจากสภาพของตัวอย่างตามที่ได้รับ

ผู้รับรอง	ผู้รายงาน
(นางศิริวรรณ ศิลป์สกุลสุข)	(นางสาววัชรี คดินนท์กุล)
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ทดสอบ/สอบเทียบเท่านั้น ไม่รับรองวัตถุหรือสินค้าที่ใช้รายงานนี้ในการโฆษณาหรืออ้างถึง
ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นลายลักษณ์อักษร

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

หน้า 2/2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

3 / 3